

Prüfbericht

Projektnummer:

E16159 / 2016

Auftraggeber:

braun-steine GmbH

Herr A. Brunkhorst

Hauptstraße 5-7

73340 Amstetten

Datum des Auftrages:

07.06.2016

Zweck des Auftrages:

Messung und Bewertung der rutschhemmenden

Eigenschaften an der Pflasteroberfläche

TESCADO

Bearbeiter:

Dipl.-Ing. (FH) Eugen Weber

Berichtsabschluss:

11.08.2016, überarbeitet 13.07.2020

Berichtsumfang:

3 Seiten

Exemplar:

2

Prüfbericht E 16159, Messung und Bewertung der rutschhemmenden Eigenschaften an der Pflasteroberfläche TESCADO



Messverfahren

Bestimmung der Rutschhemmung gemäß DGUV 208-041, P. 4, Ausgabe 09/2019 Messung des Gleitreibungskoeffizienten gemäß EN 13893:2003-02 bzw. DIN 51131:2014-02 Gleitmessgerät Typ GMG 200, kalibriert 11/2017.

Nachfolgend ist die Klassifizierung gem. BGI / GUV-I 8687 dargestellt

Gleitreibungskoeffizier					
Betriebsmessung BM	Nullmessung vorhanden? NM	Kontrollmessung KM	Bewertung / Maßnahmen		
μ ≥ 0,45	keine		Bodensystem uneingeschränkt betriebstauglich		
			Bodensystem betriebstauglich evtl. besondere Maßnahmen		
μ ≥ 0,30 < 0,44	keine	-	erforderlich Bodensystem kritisch, besonde-		
μ < 0,30	keine	-	re Maßnahmen erforderlich Bodensystem betriebstauglich evtl. besondere Maßnahmen		
μ < 0,30	ja	$\mu_{KM} \ge 0.9*\mu_{NM}$	erforderlich		
μ < 0,30	ja	μ _{κΜ} < 0,9*μ _{ΝΜ}	Bodensystem kritisch, besondere Maßnahmen erforderlich		




Bild 1. Die zu prüfende Pflasteroberfläche **TESCADO** im aufgebauten Zustand.

Prüfbericht E 16159, Messung und Bewertung der rutschhemmenden Eigenschaften an der Pflasteroberfläche TESCADO



Zusammenfassung und Auswertung:

Bei der Verwendung des Zwischenmediums Wasser H_2O gemäß DIN 51131 konnte der Wert des Gleitreibungskoeffizienten μ = 0,65 konstant erreicht werden (siehe rote Linie). Die Prüfungen wurden an der Oberfläche TESCADO aus Beton durchgeführt. Unsere Erfahrung hat bisher gezeigt, dass das Zwischenmedium Wasser H_2O die Prüfung des nassen Barfußbereiches gemäß DIN 51097 gut abbildet.

Das geprüfte Bodensystem kann gemäß DIN 51131:2014-02 als uneingeschränkt betriebstauglich eingestuft werden.

Die Prüfergebnisse unter Normbedingungen DIN 51130:2014 "Bestimmung der R-Klassen und DIN 51131:2014 "Messung des Gleitreibungskoeffizienten" zeigen aufgrund der Unterschiede der Materialien Prüfschuh und Zwischenmedium eine bestimmte Korrelation. Diese Korrelation kann nur annährend ermittelt werden. Eine Grundlage hierfür stellt die Tabelle aus dem Buch R. Skiba, "Taschenbuch Arbeitssicherheit", 10. Auflage, 2000, Seite 380, dar. Demnach kann die geprüfte Pflasteroberfläche TESCADO, hergestellt im Werk braun-steine, Amstetten, in die Klassen C (Nasser Barfußbereich) und R12 eingestuft werden, siehe rote Linie. Eine Bewertung gemäß der Anforderung der ASR A1.5/1,2 P. 0.3 wurde hierbei mit großem Vorhaltemaß erfüllt.

Im Zweifelsfalle und bei Beanstandungen muss diese Fläche vor Ort wiederholt geprüft werden. Es ist an der Stelle zu vermerken, dass der Faktor "Reinigung, Pflege sowie Nutzungsänderung" eine sehr wichtige Rolle im Hinblick auf die Einhaltung der rutschhemmenden Eigenschaften spielt.

	ν lhosohl ν	UNI Wuppertal für alle Bereiche Zwischenmittel und Sohle unter Praxisbedingungen sehr sicher	Untallversich Nasser Borfußbereich DIN 51097 GUV 26.17 Zwischenmittel entsp Wasser, barfuß	erungsträger Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit Rutschgefahr BGR 181 Zwischenmittet Motorenöt, Standardsohle R 13	क्षु Akzeptarzwinkel			
	0,6 -	بر = 0,60 31,1° -	C	R 12	-30°			
	Contraction of the Contraction o	+ sicher	2/0	270	-25°			
	0,4	bedingt sicher Zusätzliche Unfallverhütungs- maßnanmen erfarderlich	B 18°	R 11	-20*			
	0,3 -		A	R 10	-15 c			
	0,2	- unsicher	-150	10°	10°			
1	C,1 -		The second of th	R 9	50			
Gerhard-Koch-Str. 2+ Tel. +49 711 327 32-330	embe 4, D 9, Fa	-73760 Ostfildern X +49 711 327 32-335	0/	3° Sandare	GU RICE			
gbf@betonservice.de * www.betonservice.de								